

Zestaw wosków Dennison



Kod produktu

P.900.xxx

Przegląd produktu

Zestawy woskowe Dennison to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do oceny wpływu na wytrzymałość na odrywanie lub grubość powierzchni różnych materiałów papierowych i kartonowych.

Funkcjonalność

Podgrzany wosk jest nakładany na powierzchnię próbki i przylega do niej. Mocuje się go za pomocą drewnianego bloczka. Po ostygnięciu nałożony wosk jest ostrożnie usuwany z powierzchni, umożliwiając dokładną kontrolę powierzchni.

Dostępne modele

Kod	Typ pudełka	Kod	Typ pudełka
P.900.02A	Pudełko z 8 sztukami typu 2A	P.900.11A	Pudełko z 8 sztukami typu 11A
P.900.03A	Pudełko z 8 sztukami typu 3A	P.900.12A	Pudełko z 8 sztukami typu 12A
P.900.04A	Pudełko z 8 sztukami typu 4A	P.900.13A	Pudełko z 8 sztukami typu 13A
P.900.05A	Pudełko z 8 sztukami typu 5A	P.900.14A	Pudełko z 8 sztukami typu 14A
P.900.06A	Pudełko z 8 sztukami typu 6A	P.900.16A	Pudełko z 8 sztukami typu 16A
P.900.07A	Pudełko z 8 sztukami typu 7A	P.900.18A	Pudełko z 8 sztukami typu 18A
P.900.08A	Pudełko z 8 sztukami typu 8A	P.900.20A	Pudełko z 8 sztukami typu 20A
P.900.09A	Pudełko z 8 sztukami typu 9A	P.900.23A	Pudełko z 8 sztukami typu 23A
P.900.10A	Pudełko z 8 sztukami typu 10A	P.900.SET	Starterowy zestaw wosku

Główne cechy

- Nadaje się do papieru powlekanego i niepowlekanego
- Zakres mocy klejenia od 2A do 23A
- Zestaw startowy wosku zawiera 17 różnych wosków, lampę naftową, knot i drewniany blok do wyciągania.
- Poszczególne pudełka zawierają 8 wosków tego samego typu

Zastosowania

- Produkcja papieru i tektury
- Kontrola i zabezpieczenie jakości
- Badania i rozwój

Stosowane normy

- TAPPI T459, ASTM D2482, CPPA D11